

2006 IS Corrosion Protective Non-Tacky Film Spray

Антикоррозионный состав, прозрачная нелипкая пленка, защищает металлы от ржавчины и коррозии внутри и снаружи помещений.

Описание

2006 IS Corrosion Protective антикоррозионный состав, специально разработанный для защиты металлов от ржавчины и коррозии при хранении в помещении и на открытом воздухе, а также при транспортировке.

При использовании в соответствии с рекомендациями 2006 IS Corrosion Protective легко и экономично наносится и удаляется, образует прочную, долговечную, прозрачную, нелипкую пленку, пригодную для защиты металлических поверхностей от воздействия агрессивных сред.

Соответствует требованиям

2006 IS Corrosion Protective Соответствует требованиям военной спецификации США MIL-PRF-16173E GRADE 1 и 4, прозрачная, нелипкая пленка.

Применение

2006 IS Corrosion Protective используется в полной концентрации путем распыления, погружения или тампонирования. Разрешить высохнуть до образования прозрачной, нелипкой, защитной антикоррозионной пленки. Наш состав удаляется с деталей путем протирания растворителем, очистки паровым пистолетом или погружения в горячую щелочную ванну.

Преимущества

Этот тип прозрачной, нелипкой пленки обеспечивает лучшие результаты защиты от коррозии по сравнению с другими продуктами, которые образуют мягкую пленку.

- На основе растворителя, не содержит бензола, трихлорэтилена и перхлорэтилена.
- Конечная точка перегонки растворителя (макс.): 210°C.
- Температура вспышки: >38°C.
- Время высыхания до отлипа: не более 3 часов.
- Время воздействия соляного тумана (мин): 14 дней.

Способ применения

1. Для общего применения в помещениях и ограниченного использования на открытом воздухе коррозирующие металлы с внешней оберткой или без нее, а также там, где для обработки, складирования и подсчета требуется нелипкое покрытие.
2. Для защиты при хранении прецизионных деталей, станков, поршней, клапаны и там, где требуется прозрачное покрытие в дополнение к свойствам, указанным в пункте (а) выше.
3. Для защиты машин и деталей, предназначенных для экспорта и где вероятно загрязнение соевым туманом.
4. Если нет требования к смешиваемости со смазочным маслом и где важна простота удаления с помощью растворителя PD-680

Безопасность

Избегать контакта с кожей и глазами.

Упаковка

2006 IS Corrosion Protective предлагается в ведрах по 4, 13, 20 литров или в аэрозольных баллончиках.