

## ADICO M

Антикоррозийное нетоксичное противопенное средство от накипи

### Описание

ADICO M — жидкий продукт, не содержащий хроматов, смесь связующих, секвестрантов, ингибиторов накипеобразования и антикоррозионных добавок, используемый для предотвращения коррозии и накипеобразования в различных областях.

### Соответствует требованиям

ADICO M характеризуется как безопасная пищевая добавка в соответствии с правилами FDA США, код CFR 184.1666

### Зоны и сферы применения

1. Обычно используется на металлообрабатывающих предприятиях до или после обезжиривания или травления в качестве защиты от ржавчины перед покраской или эмалировкой.
2. В обогревателях и радиаторах в качестве добавки к этиленгликолю, пропиленгликолю и в антифризах обеспечивая очень хорошие антикоррозионные свойства.
3. Используется после пескоструйной обработки или водопескоструйной обработки для временной защиты.
4. Системы водяного охлаждения дизельных двигателей.
5. Системы охлажденной воды
6. Системы центрального отопления и т.д.

### Преимущества

1. Не токсично.
2. Полностью растворимо в воде.
3. Не имеет запаха и относительно безопасно для персонала.
4. Обеспечивает отличную защиту от коррозии.
5. Дозировка препарата относительно мала и поэтому относительно недорога.
6. Не содержит хрома и, следовательно, не загрязняет окружающую среду.
7. Сочетается с антифризом.
8. Подходит для пищевой промышленности и используется в качестве добавки к пропиленгликолю.

### Способ применения

Для пассивации металлических поверхностей используйте ADICO M, разведенный в воде в соотношении 2- 10 % в зависимости от жесткости воды и желаемого результата. Для специальных целей можно использовать в чистом виде или без разбавления.

ADICO M можно использовать методом погружения, распыления или тампонирования. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем метод погружения.

При разбавлении ADICO M в горячей воде (60 - 80оВ) результаты намного лучше, поскольку поверхность высыхает быстрее.

При использовании ADICO M после операций по удалению ржавчины все детали необходимо тщательно промыть водой перед нанесением ADICO M.